

# PRODUKT – INFO

## WACHS-ANWENDUNG

WACHS-U. CERESIN-FABRIKEN  
**TH.C.TROMM**  
G.M.B.H. KÖLN



## GUMMI / PLASTIK VERARBEITUNG

Mit dieser Übersicht wollen wir dem Interessenten einen ersten Überblick über unser Produktions- und Lieferprogramm geben. Weitere Produkte sind auf Anfrage erhältlich. Unser Technischer Service berät Sie gerne bei speziellen Aufgabenstellungen und Problemlösungen.

## SPEZIAL PARAFFINE

### TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

	Tropfpunkt ISO 2176 °C	Penetration DIN 51579 0,1mm/25°C	Viskosität DIN 53019 mPas/100°C	Farbe	Lieferform
<b>Polarit® 30 227</b>	52 – 56	15 – 19	2 – 4	weißlich	Tafeln/Pastillen
<b>Polarit® 30 731</b>	55 - 60	14 - 19	2 - 4	weißlich	Tafeln/Pastillen
<b>Polarit® 30 789</b>	60 – 62	12 - 17	3 – 5	weißlich	Tafeln/Pastillen
<b>Polarit® 30 768</b>	64 – 66	12 - 17	2 – 6	weißlich	Tafeln/Pastillen

## CERESIN

### TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

	Tropfpunkt ISO 2176 °C	Penetration DIN 51579 0,1mm/25°C	Viskosität DIN 53019 mPas/100°C	Farbe	Lieferform
<b>TeCe-Ceresin® G 70</b>	68 - 72	15 - 22	5 – 9	weißlich	Pastillen
<b>TeCe-Ceresin® G 60</b>	58 - 62	15 - 22	5 – 7	weißlich	Pastillen

## NEUTRALE HARDWACHSE

### TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

	Tropfpunkt ISO 2176 °C	Penetration DIN 51579 0,1mm/25°C	Viskosität DIN 53019 mPas/100°C	Farbe	Lieferform
<b>Polarwachs® H 990 M</b>	98 - 106	6 - 9	18 - 23	weiß	Feinkorn
<b>Polycerit® N 281</b>	92 - 97	1	165 - 185	weißlich	Feinkorn

## ESTERWACHSE

### TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

	Tropfpunkt ISO 2176 °C	Säurezahl ISO 3682 mg KOH/g	Verself.Zahl ISO 3681 mg KOH/g	Farbe	Lieferform
<b>Carnicowachs® LT 20</b>	78 – 82	max. 2,5	8 – 15	hellgelb	Pastillen
<b>Polycerin® 9548</b>	65 – 72	max. 3	180 – 230	weißlich	Pastillen

**TH. C. TROMM GMBH**  
Feuerstr.7-17 D-50735 Köln  
Tel: +49 221 974552-0  
E-Mail: [info@wax-tromm.de](mailto:info@wax-tromm.de)

Hinweise und Empfehlungen für die Verwendung unserer Produkte geben wir nach unseren Kenntnissen. Der Nutzer ist verpflichtet, das Produkt unter den aktuellen Bedingungen zu nutzen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Gewähr für die erzielten Ergebnisse sowie für die Beachtung möglicher Rechte Dritter übernehmen können.