

PRODUKT - INFO

WACHS-ANWENDUNG

WACHS- U. CERESIN-FABRIKEN
TH.C.TROMM
G.M.B.H.KÖLN



HEISS-SCHMELZ- KLEBSTOFFE

Mit dieser Übersicht wollen wir dem Interessenten einen ersten Überblick über unser Produktions- und Lieferprogramm geben. Weitere Produkte sind auf Anfrage erhältlich. Unser Technischer Service berät Sie gerne bei speziellen Aufgabenstellungen und Problemlösungen.

KOHLENWASSERSTOFF - WACHSE

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

	Tropfpunkt ISO 2176 °C	Penetration DIN 51579 0,1mm/25°C	Viskosität DIN 53019 mPas/100°C	Farbe	Lieferform
Polarit® 30 227	52 – 56	15 – 19	2 – 4	weißlich	Tafeln/Pastillen
Polarit® 30 731	55 - 60	14 - 19	2 - 4	weißlich	Tafeln/Pastillen
Polarit® 30 789	60 – 62	12 - 17	3 – 5	weißlich	Tafeln/Pastillen
Polarit® 30 768	64 – 66	12 - 17	2 – 6	weißlich	Tafeln/Pastillen
TeCero-Wachs® 2004 K	76 - 82	23 – 28	10 – 14	weiß/gelb	Tafeln
TeCero-Wachs® 5004 K	68 - 72	15 - 22	10 - 14	weißlich	Tafeln/Pastillen
TeCero-Wachs® 6004 K	99 -105	4 - 7	7–11 (120°C)	weiß	Pastillen

NEUTRALE HARDWACHSE

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

	Tropfpunkt ISO 2176 °C	Penetration DIN 51579 0,1mm/25°C	Viskosität DIN 53019 mPas/100°C	Farbe	Lieferform
Polarwachs® C 324	105 – 115	2 – 5	70-110 (150°C)	weißlich	Pastillen
Polarwachs® TL 352	95 - 101	5 – 9	max. 10	weiß	Feinkorn
Polarwachs® 30 755	114 - 120	max. 2	5 - 15	weiß	Feinkorn
Polarwachs® H 990 M	98 - 106	6 - 9	18 - 23	weiß	Feinkorn

POLYMER WACHSE

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

	Tropfpunkt ISO 2176 °C	Penetration DIN 51579 0,1mm/25°C	Viskosität DIN 53019 mPas/100°C	Farbe	Lieferform
Polycerit® PT 90 LF	155 - 160	max. 1	500-2000	weißlich	Feinkorn

TH. C. TROMM GMBH
Feuerstr.7-17 D-50735 Köln
Tel: +49 221 974552-0
E-Mail: info@wax-tromm.de

Hinweise und Empfehlungen für die Verwendung unserer Produkte geben wir nach unseren Kenntnissen. Der Nutzer ist verpflichtet, das Produkt unter den aktuellen Bedingungen zu nutzen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Gewähr für die erzielten Ergebnisse sowie für die Beachtung möglicher Rechte Dritter übernehmen können.