

PRODUKT - INFO

WACHS-ANWENDUNG

WACHS- U. CERESIN-FABRIKEN
TH.C.TROMM
G.M.B.H. KÖLN



PAPIER UND FOLIEN BESCHICHTUNG

Mit dieser Übersicht wollen wir dem Interessenten einen ersten Überblick über unser Produktions- und Lieferprogramm geben. Weitere Produkte sind auf Anfrage erhältlich. Unser Technischer Service berät Sie gerne bei speziellen Aufgabenstellungen und Problemlösungen.

SPEZIAL PARAFFINE

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

	Tropfpunkt ISO 2176 °C	Penetration DIN 51579 0,1mm/25°C	Viskosität DIN 53019 mPas/100°C	Farbe	Lieferform
Polarit® 30 227	52 – 56	15 – 19	2 – 4	weißlich	Tafeln/Pastillen
Polarit® 30 731	55 - 60	14 - 19	2 - 4	weißlich	Tafeln/Pastillen
Polarit® 30 789	60 – 62	12 - 17	3 – 5	weißlich	Tafeln/Pastillen
Polarit® 30 768	64 – 66	12 - 17	2 – 6	weißlich	Tafeln/Pastillen

NEUTRALE HARDWACHSE

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

	Tropfpunkt ISO 2176 °C	Penetration DIN 51579 0,1mm/25°C	Viskosität DIN 53019 mPas/100°C	Farbe	Lieferform
Polarwachs® H 990 M	98 - 106	6 - 9	18 - 23	weiß	Feinkorn
Polycerit® N 281	92 - 97	1	165 - 185	weißlich	Feinkorn

SPEZIAL WACHSE

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

	Tropfpunkt ISO 2176 °C	Penetration DIN 51579 0,1mm/25°C	Viskosität DIN 53019 mPas/100°C	Farbe	Lieferform
TeCero-Wachs® TL 109	80 – 84	30 – 40	25 - 35	gelb	Tafeln
Cerathen® GC 80	78 – 85	8 –11	2800 - 3200	weißlich	Pastillen
Cerathen® N 450	89 – 95	7 –12	100 - 200	weißlich	Pastillen

TH. C. TROMM GMBH

Feuerstr.7-17 D-50735 Köln
Tel: +49 221 974552-0
E-Mail: info@wax-tromm.de

Hinweise und Empfehlungen für die Verwendung unserer Produkte geben wir nach unseren Kenntnissen. Der Nutzer ist verpflichtet, das Produkt unter den aktuellen Bedingungen zu nutzen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Gewähr für die erzielten Ergebnisse sowie für die Beachtung möglicher Rechte Dritter übernehmen können..